



Tenkvrstvá syntetická lazúra na drevo



**PREDĹŽENÝ ÚČINOK**



**UV FILTER**



**NEPRASKÁ A NEOLUPUJE SA**

## VLASTNOSTI

- Odolná voči UV žiareniu, vode a nepriaznivému počasiu
- Zvýrazňuje prírodnú krásu dreva
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Ochrana po dobu 5 rokov



## POUŽITIE

Syntetická tenkvrstvá lazúra na ošetrovanie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov v exteriéri. Preniká hlboko do pórov dreva, zabraňuje vyblednutiu náteru, znižuje tak degradáciu povrchu dreva (šednutie) a šetrí náklady na údržbu. Ľahko sa aplikuje a vytvára matný vzhľad v závislosti od štruktúry dreva. Chráni povrch proti hubám a plesniam - obsahuje biocídny prípravok (3-jódprop - 2-nyl-butylkarbamát, CAS: 55406-53-62) pre konzerváciu náteru. Vďaka svojmu zloženiu je možné použitie aj na vysoko exponované (namáhané) povrchy - štíty, pergoly a pod.



## PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt, prachu, zamodrania a plesní. Nové, neošetrované a demontované mäkké drevo musí byť napustené bezfarebným napúšťadlom. Vrstvy starých neprilnavých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia, zbrúste jemným brúsny papierom. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelom na drevo. Pôvodné vrstvy krycích farieb odstráňte odstraňovačom starých náterov BONDEX.



## APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte rovnomerne štetcom v 2-3 vrstvách. Bezfarebný odtieň je určený len do interiéru. Nepoužívajte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

**Náradie pre aplikáciu:** štetec so syntetickými vláknami.



## DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%**

Suchý na dotyk: po 6 hodinách

Pretierateľný: po 16 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



## BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

**P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje butanón - oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Obsah VOC:** A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 399 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

**Zvyšky výrobku:** N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

**Obaly čisté:** O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



## SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

**UN 1263 FARBA, obalová skupina III.**



## TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** max. 50% obj.
- **Výdatnosť:** 10 - 16 m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie

## INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5; 5
- Farebné odtiene:** bezfarebný, dub, gaštan, oregonská pínia, zelená, eben, teak, redwood, orech, palisander  
Všetky odtiene sú navzájom miešateľné.
- Konečný vzhľad:** matný
- Doba spotreby:** 5 rokov



## OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.


Dátum poslednej revízie 3/2016

## PRÍLOHY

### FAREBNÉ ODTIENE



Bezfarebný



Dub



Gaštan




Oregonská pínia




Zelená



Eben



Teak



Redwood



Orech



Palisander