



ceramic

CERAMIC

Primalex CERAMIC predstavuje rad špeciálnych interiérových farieb prvotriednej kvality, ktoré použitím inovatívnych hydrofóbných zložiek minimalizujú prienik tekutých nečistôt do hĺbky. Vytvárajú tak elegantný náterový film blížiaci sa svojou odolnosťou a čistiteľnosťou keramickým povrchom pri zachovaní veľmi dobrej paropriepustnosti. **Bežné škvrny**, ktoré sa môžu objaviť na stenách napr. od kečupu, horčice alebo vodou riediteľných fixiek, **možno tak veľmi jednoducho odstrániť špongiou so saponátom**. Rovnako tak **možno výrazne eliminovať aj problematické látky**, ako je káva alebo červené víno. Vďaka jeho **vysokkej mechanickej odolnosti** nedochádza k oderu farby a zároveň si povrch udržiava **hlboko matný a stálofarebný povrch aj po čistení**.



umývateľná
a hlboko
matná farba

vhodná najmä
na miesta s vysokým
nárokmi na odolnosť

vysoká krycia schopnosť

jednoduchá aplikácia

Technické parametre:

Určený na maľovanie stien a stropov z minerálnych omietok, sadrokartónových priečok i drevotrieskových dosiek najmä obytných interiérov, ktoré sú vystavované zvýšenej záťaži (napr. jedálne, detské izby, schodiská, chodby i obývacie izby). Je možné ho taktiež aplikovať v kúpeľniach, ale len v miestach, kde nedochádza k trvalému kontaktu s vodou (t. j. nie vo vnútri sprchových kútov alebo tesne nad vaňou či umývadlom). Rovnako je vhodný pre použitie aj vo verejných zariadeniach ako sú školy, škôlky, hotely alebo kancelárske priestory.

Riedenie

Výdatnosť v jednej vrstve (m²/kg)

10 - 13

Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách

Objemová hmotnosť (kg/l)

1,46

Odolnosť proti oteru za mokra podľa STN EN 13 300 (trieda)

1

Prídržnosť na betóne (MPa)

min. 1,0

Priepustnosť pre vodnú paru s_v (m)

max. 0,14

Obsah prchavých látok (%)

max. 43

1. vrstva

max. 5%
(t.j. 0,5 l pitnej vody na 1l farby)*

2. vrstva

neriedená

* podľa nasiakavosti podkladu

Balenie (objem):

2,5 l
(3,65 kg)

5 l
(7,3 kg)

Aplikácia:



Farebné odtiene:



Talianske dolomity



Carrarský mramor



Labský pieskovec




Anglický grafit



Rodinné striebro



Mesačný kameň



Český krištál



Babylonský jaspis



Slovenský opál



Orientálny topás



Spišský travertín



Púštne skaly



Egyptský alabaster



Doverská krieda



Baltský jantár



Havajský olivín



Koralový útes



Mayský jadeit



Čínsky nefrit



Africký celestín



Morský akvamarín



Islandské ľadovce



Uralský malachit